



Textilní zkušební ústav

Václavská 6, 658 41 Brno, Česká republika

Zkušební laboratoř

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH

CIIZ 12/ 0628

ZADAVATEL: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Prosecká 811/76a
190 00 Praha 9

VZOREK: Celulózová tepelná izolace TEMPELAN (před retencí přísad)
(dle údajů zadavatele) Celulózová tepelná izolace TEMPELAN (po retenci přísad)



PŘEDMĚT ZKOUŠENÍ: Hodnocení působení mikroorganismů

**PODMÍNKY POUŽITÍ
PROTOKOLU:** Protokol obsahuje výsledky zkoušek, které se vztahují jen k předloženému vzorku. Odběr vzorku proveden zadavatelem. Protokol nesmí být reprodukován jinak než celý. K reprodukování části protokolu si musí zákazník vyžádat souhlas zkušebny, která protokol vystavila.

PROTOKOL VYSTAVIL: Mgr. H. Polášková *Polášková*
PŘEKONTROLOVAL: I. Tichá *Tichá*
POČET STRAN: 2

**DATUM PŘIJETÍ
ZAKÁZKY:**
6.9.2012

**DATUM PROVEDENÍ
ZKOUŠEK:**
6.9. – 4.10.2012

**DATUM VYSTAVENÍ
PROTOKOLU:**
9.10.2012



☎ +420 543 426 720
☎ +420 543 426 742
🌐 <http://www.tzu.cz>
✉ chz@tzu.cz



Textilní zkušební ústav

Protokol číslo: CHZ 12 / 0628

strana: 2

METODIKA ZKOUŠEK:

Zkouška byla provedena dle CUAP 12.01/02 – Hodnocení působení mikroorganismů dle přílohy C. Vyhodnocení bylo provedeno dle EN ISO 846 (Plasty – Hodnocení působení mikroorganismů), tab. 4.

Podmínky zkoušky:

- teplota v inkubátoru: (23±1) °C
- doba ponechání vzorků v inkubátoru: 4 týdny

Výsledek: vizuální hodnocení růstu bakterií na povrchu vzorku

VÝSLEDKY ZKOUŠEK:

vzorek	měřicí jednotka	Intenzita růstu	hodnocení
Celulózová tepelná izolace TEMPELAN (před retencí přísad)	vizuální hodnocení	0	pod mikroskopem není patrný žádný růst
Celulózová tepelná izolace TEMPELAN (po retenci přísad)		0	pod mikroskopem není patrný žádný růst

Ing. Elen Klašková
vedoucí chemické zkušebny

